

## ***Revestimiento Plástico Texturable Símil Piedra***

### **Características**

**PIEDRA ANTICA** es un revestimiento plástico, formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas pétreas y sintéticas que otorgan un aspecto similar a la piedra natural, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorrepelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Diferentes tipos de texturas y terminaciones según la manera en que se lo aplique.
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

### **Superficies**

**PIEDRA ANTICA** puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón liso, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, sistemas Eifs, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grrutud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo revestimiento valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

### **Aplicación**

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de **BASE PLÁSTICA**, del color propuesto para cada color de **PIEDRA ANTICA**, preferentemente pura o diluida con hasta un 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidrorrepelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

## ***Revestimiento Plástico Texturable Símil Piedra***

### **Aplicación (cont.)**

Aplicar una primera mano de **PIEDRA ANTICA**, en alguna de sus dos presentaciones (Fino o Grueso), puro o diluido con hasta 5 % de agua, utilizando una llana metálica perfectamente limpia a 30-45 ° respecto de la pared, extendiendo el material por toda la superficie de manera que quede una capa del espesor de la piedra contenida en el producto.

Una vez que el material comience a “tirar”, esto es aproximadamente en 5 a 15 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, se puede:

- Fratar con llana plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.
- Alisar con un fieltro de espuma levemente húmedo, muy suavemente y sin presionar, de manera de emparejar la superficie eliminando todo tipo de rayado y evidenciando el aspecto pétreo.

**PIEDRA ANTICA FINO** puede aplicarse con soplete para texturar. En ese caso se recomienda diluir el producto con 5 a 10% de agua, y utilizar un pico de 4 mm con una presión de 60 lbs., haciendo movimientos circulares, de manera de ir cubriendo la superficie de forma pareja. Se puede dejar con la textura obtenida con el soplete, o planchar con fieltro suavemente para obtener superficies mas lisas.

En caso de superficies desparejas o con imperfecciones notorias, es recomendado utilizar una segunda mano del producto.

Para simular la forma de bloques u otro dibujo sobre el revestimiento, utilizar un elemento punzante y reglas, cortando una profundidad de aproximadamente 0.5 mm de manera de no dañar toda la capa. Esta operación debe realizarse 24 horas después de aplicado el revestimiento, de manera de no dañar el resto de la superficie por contacto con los elementos de trabajo.

### **Recomendaciones**

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo. Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

## Tiempo de Secado

**Secado superficial (al Tacto)**  
**Secado Final**

4 a 6 horas  
5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

## Rendimientos

**PIEDRA ANTICA FINO** rinde 1.500 kilos por  $\text{m}^2$  y por mano. Es decir que un balde de 30 kilos rinde 10  $\text{m}^2$  en dos manos o 20  $\text{m}^2$  en una mano aproximadamente.

**PIEDRA ANTICA GRUESO** rinde entre 2.200 y 2.300 kilos por  $\text{m}^2$  y por mano. Es decir que un balde de 30 kilos rinde 13  $\text{m}^2$  en una única mano.

## Presentaciones

**PIEDRA ANTICA** se envasa en  
Balde Plásticos de 30 kilos  
Tambores de 250 kilos

## Colores

El producto se comercializa en seis colores Standard de stock: Tiza, Arenas, Patagonia, Bone, Terra y Granito.



## Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.  
No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

## Especificación en Plano

**PIEDRA ANTICA**  
Revestimiento Plástico Símil Piedra  
Color: especificar  
**VADEX SA**

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

---

### Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires  
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044  
e-mail [vadex@vadexsa.com.ar](mailto:vadex@vadexsa.com.ar)

[www.vadexsa.com.ar](http://www.vadexsa.com.ar)